

RASASTUCCO BIANCO IN POLVERE

Stucco rasante minerale

DESCRIZIONE

Rasastucco Isocolor® è uno stucco bianco in polvere, ideale per la rasatura di supporti murali e in legno. Il prodotto può venire impiegato anche per il riempimento e livellamento di imperfezioni e crepe anche di spessore elevato.

E' composto da finissimo gesso, particolari leganti e additivi che conferiscono un'ottimale lavorabilità all'impasto, un'ottima adesione al supporto e un ottimo ancoraggio delle successive pitture.

CAMPI D'IMPIEGO

Rasastucco Isocolor® è applicabile su:

- intonaci civili interni ed esterni;
- cartongesso;
- gesso;
- calcestruzzo;
- pitture assorbenti e coese;
- legno.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Rasastucco Isocolor®:

- è di facile applicazione e si carteggia facilmente;
- dona un piacevole aspetto estetico compatto e liscio;
- ha un ottimo potere riempitivo;
- presenta una buona adesione al supporto;
- ha una veloce essiccazione;
- offre un supporto ideale per l'applicazione di pitture e vernici;
- non contiene sostanze nocive, né produce odori sgradevoli.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare direttamente Rasastucco.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere e le parti sfoglianti e applicare Rasastucco.
- In presenza di superfici asciutte sfarinanti o incoerenti, provvedere a carteggiare, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno elettrostatico e applicare una mano di Isoprimer e, ad asciugatura avvenuta, Rasastucco.
- In presenza di supporti in legno, carteggiare leggermente per rimuovere eventuali fibre sollevate. Se vi fosse presenza di vernici, provvedere a rimuoverne i residui con Iso Nitro o Iso Sverniciante Isocolor®. Procedere poi con l'applicazione di Rasastucco.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267

Applicazione.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 8 e 30°C e l'umidità relativa ambientale deve essere inferiore al 75%. L'umidità del supporto deve essere inferiore al 10%. Evitare l'applicazione sotto la luce diretta del sole per evitare una eccessivamente rapida essiccazione.

Miscelare bene Rasastucco con circa 50% di acqua pulita (100 parti di Rasastucco + ca 50 parti di acqua) avendo cura di versare la polvere nell'acqua e mescolare con trapano munito di elica per almeno un paio di minuti in modo da ottenere un impasto omogeneo. Applicare quindi con spatola o frattazzo.

Il tempo di utilizzo dell'impasto (pot life) è di circa 45 minuti a temperatura ambientale di 20°C.

Pulire subito gli attrezzi con acqua pulita.

A temperatura ambientale di 20°C, dopo ca 4 ore è possibile effettuare un'eventuale carteggiatura con abrasivo grana 180 e, dopo ca 10 ore, è possibile la sovraverniciatura con idropitture.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|--|
| Aspetto | Polvere bianca fine |
| Granulometria | <0,1 mm |
| Confezione | Vaso da 1 kg, 5 kg, 10 kg |
| Utensili per l'applicazione | Spatola o frattazzo |
| Diluizione | 50% con acqua |
| Pot life della miscela | 45 minuti con temperatura ambientale di 20°C |
| Resa teorica a 1 mm di spessore | 0,85 mq/kg |
| Consumo a 1 mm di spessore | 1,2 Kg/mq |
| Carteggiabile dopo | ca 4 ore con temperatura ambientale di 20°C |
| Sovraverniciabile dopo | ca 6 ore con temperatura ambientale di 20°C |

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Rasastucco Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto è destinato all'uso professionale. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.