

ISO AIRLESS

Idropittura per interni

DESCRIZIONE

Iso Airless Isocolor[®] è una pittura all'acqua a base di emulsione vinilica per la decorazione di interni. Possiede un'ottima copertura e permette di essere impiegata anche con pompa airless.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Airless Isocolor[®] è idonea per la decorazione di interni e si applica su diversi tipi di supporto quali malte da intonaco civili (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento e simili. Prima dell'applicazione del prodotto si consiglia di verificare lo stato del supporto e che quest' ultimo sia ben asciutto.

Su superfici in intonaco:

- assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 gg;
- togliere, spazzolando o lavando, le eventuali efflorescenze presenti;
- se sono presenti vecchie pitturazioni, eliminare le parti che si sfogliano o che non aderiscono;
- livellare le irregolarità del supporto;
- stuccare eventuali fessure.

Su superfici friabili o degradate applicare una mano di fissativo acrilico Isofix Isocolor[®].

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 36000 cps ±3200 a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield).
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; completa dopo 4 ore.

APPLICAZIONE

- Il prodotto può essere applicato con idonea attrezzatura a spruzzo o airless o con pennello o rullo.
- Nr strati: 2.
- Diluizione: secondo la modalità applicativa (indicativamente dal 40 al 50% con acqua se si usa spruzzo o airless, al 30% se si usa pennello o rullo).
- Resa indicativa: 8-10 mq/Lt per mano
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +0°C o superiori a +35 °C; evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

COLORI E CONFEZIONE

Iso Airless viene fornita bianca. E' possibile pigmentare Iso Airless Isocolor[®] con pigmenti specifici Isocolor[®]. E' disponibile in vasi da 15 Lt.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere al riparo dall'umidità.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

IMPORTANTE

Isocolor srl garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare lo 0423.565138.