

ISO CEM

Isolante fissativo per legno e cemento

DESCRIZIONE

Iso Cem Isocolor® è un primer bianco opaco, a base di resine sintetiche, riempitivo e carteggiabile, ad alta copertura, che permette di uniformare superfici in legno e cemento. Come uniformante si può applicare anche su metalli.

Idoneo sia per uso interno che esterno.

Comunemente conosciuto con il nome di cementite, forma una barriera contro le macchie di tannino del legno, di nicotina, fumo e grasso su intonaci cementizi.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Cem Isocolor® è applicabile su supporti in legno, cemento o metalli.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Cem Isocolor®:

- isola e ricopre aloni di tannino, nicotina, fumo e grasso;
- è di facile applicazione;
- può essere carteggiato;
- può essere sovraverniciato con smalti ad acqua o sintetici.

MODO D'USO

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 35°C con umidità relativa dell'ambiente <85%; la temperatura del supporto deve essere compresa tra 5°C e 35 °C con umidità del supporto <10%. Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

Mescolare accuratamente il prodotto e procedere alla diluizione con 5-20% di Iso Sintex Isocolor® a seconda del metodo di applicazione utilizzato.

Applicare a pennello o spruzzo.

Applicazione su legno.

Carteggiare accuratamente il supporto. Applicare 1 o 2 mani incrociate di Iso Cem a distanza di 12 ore una dall'altra. Trascorse minimo 14 ore carteggiare leggermente e procedere con l'applicazione della finitura desiderata.

Applicazione su supporto murale.

Se usato come ricopertura di aloni di nicotina, fumo o grasso, applicare sulla zona da trattare in più mani incrociate. Sverniciare vecchi strati di pittura, eliminare parti friabili che si sfogliano, consolidare o ripristinare. Procedere poi ad applicare Iso Cem.

Trascorse minimo 14 ore carteggiare leggermente e procedere con l'applicazione della finitura desiderata.

L'attrezzatura va lavata subito con Iso Sintex.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezioni	14 Lt - 2,5 Lt – 0,5 Lt
Colore	Bianco opaco
Diluizione	Iso Sintex
Peso specifico	1,50±0,05 Kg/Lt
Viscosità di fornitura a 20°C	100-120 sec in tazza F.6
% residuo secco	Ca 70%
Spessore secco consigliato	50-70 micron per mano
Essiccazione a 20°C	Per la carteggiatura: min 14 ore Essiccazione completa: min 12 ore
Resa teorica (consumo)	8-12 m ² /Lt per mano (150÷200 g/m ² per mano allo spessore consigliato)
Resa pratica (consumo)	Dipende dalle dimensioni e geometria della struttura, dalla tipologia del fondo e dal tipo di applicazione
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	18,46 % - 295,39 g/litro

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Cem Isocolor[®] si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Vanno mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.
Prodotto destinato all'uso professionale.