

ISO LUX

Finitura decorativa glitterata

DESCRIZIONE

Iso Lux Isocolor® è una pregiata pittura decorativa murale da interno adatta a ricreare l'effetto sabbia oro o argento che, abbinata ai glitter, rende la finitura scintillante.

E' a base di resina acrilica ed è fornita in due versioni:

- base gold;
- base silver.

A queste basta aggiungere i toner colore secondo la cartella colori Incanto Isocolor® per ottenere pregevoli varietà di tinte.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Lux Isocolor® è applicabile su intonaci (intonaco tradizionale, gesso e cartongesso) interni sia civili che commerciali ai quali si vogliono donare giochi di luce sulla superficie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Lux Isocolor®:

- dona un pregevole aspetto estetico;
- è di facile applicazione;
- ha un buon potere riempitivo;
- è a base acqua, inodore e ha un basso contenuto Composti Organici Volatili (C.O.V.);
- è pigmentabile in entrambe le versioni.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di Isofix Quarzo o Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di Isofix Quarzo o Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici asciutte sfarinanti, incoerenti o trattate con cere o saponi provvedere a carteggiare, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Iso Primer e successivamente Isofix Quarzo o Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici con muffa provvedere a pulizia profonda della stessa con Iso San Isocolor® (sterilizzante antimuffa e antialga concentrato a base acqua) e applicare poi Isofix Quarzo o Isofix Bianco Isocolor®.

Isofix Quarzo e Isofix Bianco Isocolor® sono primer uniformanti pigmentati bianchi a base acqua (Isofix Quarzo ha una composizione granulare fine), ideali come fondo aggrappante per svariate finiture. La loro particolare composizione favorisce la stesura di un'ottimale quantità di prodotto del rivestimento successivo.

Colorazione e inserimento dei glitter

Le colorazioni ottenibili per le basi di Iso Lux Isocolor® sono consultabili nella **cartella colori Incanto** Isocolor®. Nella stessa sono riportati i dosaggi dei vari Toner coloranti da utilizzare.

Una volta individuata la colorazione desiderata nella cartella colori, aggiungere alla base la quantità di Toner indicata dalla formula della tinta scelta.

Mescolare uniformemente con spatola per max 2 minuti o con mixer giroscopico per max 30 secondi. E' importante non usare trapani miscelatori e non superare i tempi di miscelazione indicati per non compromettere le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

Successivamente aggiungere glitter a piacimento (si consiglia un dosaggio di ca ¼ di confezione in un litro di Iso Lux) e mescolare bene.

Applicazione.

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 8 e 30°C e l'umidità relativa ambientale deve essere inferiore al 70%, mentre quella del supporto deve essere inferiore al 10%.

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete al fine di evitare variazioni cromatiche che potrebbero essere presenti tra un lotto di produzione e un altro.

Mescolare delicatamente il prodotto prima e durante l'uso.

Stendere Iso Lux con il Pennello Spalter per Terre Fiorentine Isocolor® distribuendo il prodotto a pennellate a piacimento (incrociate, verticali, orizzontali...).

Far asciugare e applicare un'ulteriore mano di prodotto che potrà essere lavorata anche con una Spugna per decorativi Isocolor®.

Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'utilizzo con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Iso Lux Base Gold: liquido denso dorato Iso Lux Base Silver: liquido denso argentato
Confezioni	1 Lt – 4 Lt
Utensili per l'applicazione	Pennello Spalter per Terre Fiorentine, Spugna per decorativi
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	Iso Lux Base (sia Gold che Silver): 1,18 – 1,28 g/ml
Resa teorica Iso Lux	10 mq/Lt per una mano: 5 mq/Lt per le due mani
Secco al tatto a 23°C, UR 50%	3 ore
Secco in profondità a 23°C, UR 50%	24 ore
pH	7-9
Viscosità Brookfield	5000-12000 cPs
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. K: pitture multicolori (base acqua): 150 g/Lt (2007) / 100 g/Lt (2010)	max 20 g/Lt VOC

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Lux Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.
Il prodotto teme il gelo e temperature sopra i 35°C.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.