

ISO MORDENTE CERA

Impregnante cerato al solvente per legno

DESCRIZIONE

Iso Mordente Cera Isocolor® è un impregnante cerato semilucido antigoccia al solvente per legno. E' disponibile nella versione trasparente o colorata come da Cartella Wood Isocolor®. E' ideale come trattamento di finitura cerata per serramenti, perline e altri oggetti in legno. Crea una barriera idrorepellente resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, proteggendo le superfici da muffe, alghe e azzurramento.

CAMPI D'IMPIEGO

Iso Mordente Cera si può applicare su infissi e oggetti in legno (perline, sottotetti, tavoli, sedie, mobili, recinzioni...) come finitura in combinazione con Iso Mordente Isocolor®.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Iso Mordente Cera:

- è idoneo all'applicazione sia in interno che in esterno;
- presenta un'ottima adesione alla maggior parte dei supporti;
- è idrorepellente e previene il formarsi di alghe e muffe;
- svolge un'azione nutritiva e protettiva, lasciando a vista e ravvivando le venature naturali del legno;
- assicura una buona protezione dai raggi UV;
- non sfoglia nel tempo;
- è di facile applicazione;
- grazie alla sua tixotropicità presenta un buon potere coprente e non sgocciola durante l'utilizzo.

MODO D'USO

Preparazione del supporto.

- Su legno nuovo: applicare preventivamente una o due mani di Iso Mordente incolore o colorato. Se necessario (superficie non liscia) procedere con leggera carteggiatura con carta abrasiva a grana fine seguendo la direzione delle fibre del legno, rimuovere completamente la polvere e applicare Iso Mordente Cera incolore o colorato.
- Su legno già verniciato: è importante portare a vivo il legno mediante carteggiatura seguendo la direzione delle fibre del legno, in modo da assicurare un'adeguata penetrazione dei prodotti. Rimuovere accuratamente la polvere e applicare quindi una o due mani di Iso Mordente incolore o colorato. A completa asciugatura applicare quindi una o due mani di Iso Mordente Cera incolore o colorato.

Preparazione del prodotto.

Il prodotto si può usare tale quale o, se necessario, diluito fino a un 10% con Iso Sintex Isocolor®, diluente sintetico, o Iso Ragia Isocolor®.

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicazione.

La temperatura deve essere compresa tra i 5 e i 35°C e l'umidità ambientale deve essere inferiore all'85%. Il supporto deve essere asciutto. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

Applicare una o due mani di Iso Mordente Cera in modo uniforme con pennello, rullo o straccio. Evitare l'applicazione a spruzzo.

La seconda mano va applicata quando la prima è asciutta (dopo ca 12-24 ore). Se necessario applicare una terza mano.

Lavare l'attrezzatura subito dopo l'uso con Iso Sintex o Iso Ragia Isocolor®.

E' raccomandato usare Iso Mordente Cera in combinazione con Iso Mordente per assicurare una protezione ottimale del legno.

Note:

- è importante eseguire sempre delle prove preliminari in quanto la tonalità di colore naturale del supporto, la tipologia e il grado di assorbimento del legno, la quantità e il colore scelto del prodotto impiegato influenzano molto la tonalità finale del lavoro;
- si precisa che la versione incolore di Iso Mordente Cera protegge meno il legno dai raggi del sole rispetto alle versioni colorate, in quanto manca la protezione data dai pigmenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	
Aspetto	Trasparente o colorato in base alla Cartella Wood Isocolor®
Residuo secco (ISO 3251)	48±1%
Peso specifico a 20°C (ISO 2811)	900±10 g/Lt
Viscosità di fornitura c.din/4 a 20°C (ISO 2431)	tixotropico
Brillantezza a 60°C (ISO 2813)	<20 gloss
A 20°C: Essiccazione al tatto (fuori polvere) Essiccazione completa	3-4 ore 24 ore

CONSUMO

Varia molto in base all'assorbimento del supporto, all'incirca da 80 a 90 g/mq per mano, ovvero la resa è di indicativi 12-14 mq/Lt per mano.

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Mordente Cera Isocolor® è disponibile nella versione incolore o come da Cartella Wood Isocolor® in confezioni da 0,75 Lt, 2,5 Lt e 20 Lt.

In confezioni originali, sigillate e conservate in luogo protetto con temperatura compresa tra +10°C e +30°C, il prodotto rimane inalterato per 36 mesi dal confezionamento. Il prodotto teme il gelo e le temperature eccessive.

Il prodotto è destinato all'uso professionale. Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.