

ISO TRAFFIC

Vernice spartitraffico non rifrangente

DESCRIZIONE

Iso Traffic Isocolor® è una vernice spartitraffico monocomponente a base di resine acriliche priva di microsfere di vetro premiscelate: è consigliata per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale su asfalto con macchina traccialinee airless.

Molto performante, essicca rapidamente a contatto con l'aria, permette quindi di verniciare in tempi molto brevi sia l'asfalto nuovo che quello vecchio, possiede eccezionale resistenza meccanica alla dilatazione del supporto, ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle piogge acide.

APPLICAZIONE

Le superfici da verniciare devono essere asciutte, pulite, prive di polveri, oli, grassi, cere, sale antigelo, emulsioni e parti di segnaletica in fase di distacco. Le temperature ambientali e del supporto devono essere comprese tra +10°C e +35°C e l'umidità relativa deve essere al massimo del 70%. Non applicare in caso di imminente pioggia.

I risultati che si ottengono con la vernice sono influenzati dal tipo di supporto, dal tipo di applicazione e dalle condizioni atmosferiche ed ambientali in cui viene eseguita la segnaletica. Asfalti nuovi possono causare problemi di ancoraggio e/o annerimento del colore, si consiglia quindi di aspettare almeno 2 – 4 settimane prima di applicare la vernice.

Diluire Iso Traffic con ca 5% di Iso Nitro Isocolor® e mescolare accuratamente.

Applicare con macchine traccialinee airless o airspray o con pennello/ruolo per piccole porzioni di superfici.

Una volta finito il lavoro non lasciare la vernice nel serbatoio. Lavare con Iso Nitro gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.

L'essiccazione è influenzata dalle condizioni climatiche ed ambientali. In condizioni normali la vernice essicca in circa 30-45 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Disponibile nelle colorazioni giallo o bianco
Residuo solido	75% ± 5%
Densità (peso specifico)	1,75±0,05 Kg/l
Essiccazione fuori polvere a 25°C	5-10 minuti
Essiccazione completa a 25°C	30-45 minuti
Punto di infiammabilità	>21°C

CONSUMI

Il consumo è di 1 Kg/mq, ovvero 1 kg di prodotto permette di realizzare una striscia di ca 10 mt x 10 cm.

La resa pratica dipende dal grado di assorbimento del supporto.

COLORI E CONFEZIONI

Iso Traffic Isocolor[®] è disponibile nelle versioni gialla o bianca ed è confezionata in vasi da 25 Kg o da 5 Kg.

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Iso Traffic Isocolor[®] si conserva per 6 mesi nelle confezioni originali e a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Il prodotto teme il gelo e temperature sopra i 40°C.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.