

ISOFIX BIANCO

Fondo fissativo pigmentato

DESCRIZIONE

Isofix Bianco Isocolor[®] è un fondo fissativo bianco idrodiluibile a base di resine acriliche disperse in soluzione acquosa. E' indicato come isolante per successive applicazioni sia in interno (es. su cartongesso) che in esterno. La sua particolare formulazione pigmentata bianca gli conferisce un iniziale potere coprente del supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Isofix Bianco Isocolor[®] è applicabile su:

- intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici;
- superfici in gesso e cartongesso;
- supporti in calcestruzzo;
- vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi;
- conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Isofix Bianco Isocolor[®]:

- ha un alto potere riempitivo;
- è di facile applicazione e asciuga rapidamente;
- è a base acqua;
- ha un buon potere penetrante e riesce a saturare anche intonaci poco assorbenti;
- offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura.

MODO D'USO

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C; l'umidità relativa dell'ambiente deve essere <75%; la temperatura del supporto deve essere compresa tra 5 e 35 °C; l'umidità del supporto deve essere <10%. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Il supporto deve essere ben asciutto e maturo. Se il fondo fosse deteriorato, provvedere al rifacimento o al consolidamento.

Mescolare il prodotto e procedere alla diluizione con circa 30% di acqua.

Applicare almeno una mano di prodotto mediante rullo o pennello.

L'attrezzatura va lavata subito dopo l'utilizzo con acqua.

Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno vanno protette da pioggia a umidità fino a completa essiccazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezioni		15 Lt – 5 Lt – 2,5 Lt – 1 Lt
Colore		Bianco Tinteggiabile con coloranti Isocolor [®] (non superare la dose del 5% in volume di colorante)
Diluizione		Acqua
Resa teorica (consumo)		8-10 mq/Lt per mano
Resa pratica (consumo)		Dipende dal grado di assorbimento del supporto e dalle temperature
Secco al tatto a (25°C e 65% di U.R.)		Dopo ca 30 minuti
Sovraverniciabile		Dopo ca 4 ore
Essiccazione completa		Dopo ca 48 ore
Massa volumica	UNI EN ISO 2811-1	1,00 ± 0,05 kg/Lt
Viscosità	UNI 8902	2200 ± 80 cps a 20 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Isifix Bianco Isocolor[®] si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Le confezioni vanno mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto è destinato all'uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.