

ISOFIX QUARZO

Fondo aggrappante a grana fine

DESCRIZIONE

Isifix Quarzo Isocolor[®] è un primer bianco a grana fine e a base acqua, ideale come fondo aggrappante per diverse tipologie di finitura, soprattutto spatolate. La sua particolare formulazione a base di copolimeri acrilici gli consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto ripristinando "l'effetto intonaco".

È indicato anche per l'intervento su lastre in cartongesso nel caso sia richiesta la finitura ad effetto intonaco e per uniformare le pareti che presentino microcavillature.

CAMPI D'IMPIEGO

Isifix Quarzo Isocolor[®] è applicabile su:

- intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici;
- superfici in gesso e cartongesso;
- vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi;
- conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Isifix Quarzo Isocolor[®]:

- ha un alto potere riempitivo;
- è di facile applicazione e asciuga rapidamente;
- è a base acqua.

MODO D'USO

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C; l'umidità relativa dell'ambiente deve essere <75%; la temperatura del supporto deve essere compresa tra 5 e 35 °C; l'umidità del supporto deve essere <10%. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Il supporto deve essere ben asciutto e maturo. Se il fondo fosse deteriorato, provvedere al rifacimento o al consolidamento.

Mescolare accuratamente il prodotto e procedere alla diluizione con circa 30% di acqua.

Applicare almeno una mano di prodotto mediante rullo o pennello.

L'attrezzatura va lavata subito con acqua.

Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno vanno protette da pioggia a umidità fino a completa essiccazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezioni		15 Lt – 5 Lt – 2,5 Lt – 1 Lt
Colore		Bianco Tinteggiabile con coloranti Isocolor [®]
Diluizione		Acqua
Viscosità a 25°C	UNI 8902	36000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Massa volumica	UNI EN ISO 2811-1	1.55 ± 0,05 kg/Lt
Granulometria media		0,25 mm
Resa teorica (consumo)		140÷150 g/m ²
Resa pratica (consumo)		Dipende dal grado di assorbimento del supporto e dalle temperature
Secco al tatto a (25°C e 65% di U.R.)		Dopo ca 60 minuti
Sovraverniciabile		Dopo ca 4 ore
Essiccazione completa		Dopo ca 48 ore

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Isifix Quarzo Isocolor[®] si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Le confezioni vanno mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica. Prodotto destinato all'uso professionale.