

PITTURA MAGNETICA

Pittura effetto magnetico

DESCRIZIONE

Pittura Magnetica Isocolor® è una speciale pittura acrilica, formulata con particolari additivi che le permettono di creare un effetto magnetico. Sulla superficie ottenuta è possibile apporre piccoli oggetti calamitati.

CAMPI D'IMPIEGO

Pittura Magnetica Isocolor® è applicabile in interno su:

- supporti murari (elementi in calcestruzzo, cemento armato, intonaci cementizi o pitturati);
- fibrocemento;
- cartongesso;
- legno;
- plastica (non flessibile);
- ferro e lamiera zincata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Pittura Magnetica Isocolor®:

- è di facile applicazione;
- è in base acqua;
- si può utilizzare come supporto per piccole calamite dopo sole 24 ore dall'applicazione;
- può essere sovraverniciata con Pittura Lavagna Isocolor® per renderla anche scrivibile con gessetti.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

- In presenza di superfici nuove ma stagionate e asciutte (cls, intonaco civile, gesso e cartongesso) applicare una mano di Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di superfici vecchie asciutte (intonaci civili, tempere, traspiranti) provvedere a spazzolatura e pulizia della superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido. Procedere poi a successiva applicazione di Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di intonaci asciutti sfarinanti, incoerenti o trattati con cere o saponi provvedere a carteggiare, pulire bene la superficie rimuovendo bene la polvere con un panno umido e applicare una mano di Isolprimer Isocolor® e successivamente Isofix Bianco Isocolor®.
- In presenza di supporti in legno pitturati o verniciati, rimuovere la pittura o verniciatura non aderente o asportare completamente la vecchia pittura o verniciatura con Iso Sverniciante Universale Isocolor®. Applicare quindi una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di supporti in legno nuovi o vecchi, carteggiare e rendere uniforme la superficie. Applicare quindi una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di legno verniciato (mobili) carteggiare con carta abrasiva fine gr 500. Applicare quindi una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di plastica non flessibile applicare una mano di Iso Cementite Acqua Isocolor®.
- In presenza di lamiera zincata pulire bene la superficie e applicare una mano di Iso Zinc Primer Isocolor®.

Isocolor s.r.l. via Alcide de Gasperi 53, 31010 Maser (TV) ITALY T. +39 (0)423.565138 P.IVA: 04295200267

Modalità di applicazione

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5 e 40°C e l'umidità relativa deve essere inferiore all'80%. Il supporto deve essere asciutto.

Mescolare accuratamente prima dell'utilizzo in modo da omogeneizzare il prodotto che potrebbe avere un deposito pesante sul fondo all'apertura della confezione.

Con pennello o rullo applicare la prima mano diluita dal 5 al 10% con acqua. Dopo almeno 4 ore applicare, sempre con pennello o rullo, la seconda mano diluita dal 5 al 10% con acqua.

Si può applicare una terza mano con le medesime modalità per aumentare l'effetto magnetico.

Note

Si raccomanda di utilizzare la stessa partita di prodotto per un'unica superficie in modo da scongiurare lievi differenze di tonalità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione	0,375 Lt
Aspetto	Nero opaco
Diluizione	Con acqua
Peso specifico	2060 ± 50 g/Lt
Contenuto solido	81±2%
pH	7-8
VOC	Cat A/I: limite 200 g/Lt (2010). Contiene al massimo 11 g/Lt di COV.
Tempo di essiccazione	Sovraverniciabile dopo 4 ore, completamente asciutto dopo 24 ore
Resa teorica per complessive tre mani	Ca 0,95 mq per confezione da 0,375 Lt

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Pittura Lavagna Isocolor® si conserva almeno 24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e protette da caldo e freddo eccessivi. Vanno mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto teme il gelo.

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica. Prodotto destinato all'uso professionale.