

RASACOLOR WHITE

Colla rasante fibrorinforzata

DESCRIZIONE

Rasacolor White Isocolor[®] è una colla rasante premiscelata in polvere, ideale per l'incollaggio e la rasatura di supporti murali e in legno e può essere impiegata sia per interno che per esterno. Il prodotto è composto da selezionate cariche minerali in curva granulometrica fino a 0,7 mm, cemento bianco, particolari leganti e additivi che conferiscono un'ottimale lavorabilità all'impasto, una buona elasticità e un'ottima adesione al supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Rasacolor White Isocolor[®] viene largamente utilizzato:

- per incollaggio e rasatura dei pannelli che compongono il sistema a cappotto;
- come rasatura semplice o armata con rete in fibra di vetro;
- come ponte di adesione tra supporti lisci e intonaci rustici di fondo.

E' applicabile su:

- intonaci civili interni ed esterni;
- cartongesso;
- gesso;
- laterizi;
- calcestruzzo;
- pitture assorbenti e coese;
- legno;
- polistirene.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Rasacolor White Isocolor[®]:

- è di facile applicazione;
- presenta un'ottima adesione al supporto;
- non contiene sostanze nocive, né produce odori sgradevoli.

MODO D'USO

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito e ben coeso.

Nel caso di applicazione su rivestimenti già esistenti, verificare che siano ben ancorati al supporto. In caso contrario rimuovere il rivestimento e consolidare il fondo.

Applicazione.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 8 e 35°C. Evitare l'applicazione sotto la luce diretta del sole o in caso di vento forte per evitare un'eccessivamente rapida essiccazione. Non applicare se, nelle successive 48 ore, si preveda pioggia.

In caso di supporti molto assorbenti o nelle stagioni calde, inumidirli prima di applicare il prodotto.

Mescolare per qualche minuto, con miscelatore a basso numero di giri, un sacco da 25 kg di Rasacor White con ca 5,5 Lt di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciar riposare per una decina di minuti e, prima di utilizzare la miscela, mescolare nuovamente.

Il tempo di utilizzo (Pot Life) dell'impasto è di ca 30-45 minuti a seconda delle temperature ambientali).

Applicare con frattazzo in spessori uniformi fino a 5 mm per mano. Lavorare la superficie lasciando lamature oppure frattazzare fino ad ottenere la finitura di un tonachino tirato.

Pulire subito gli attrezzi con acqua pulita.

Proteggere la superficie lavorata da sole, vento e pioggia per le successive 48 ore.

Una volta completamente asciutta, la superficie potrà essere rifinita con pitture o altre finiture.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere bianca
Granulometria	<0,7 mm
Confezione	5 kg, 10 kg
Utensili per l'applicazione	frattazzo
Diluizione	con acqua
Pot life della miscela	30-45 minuti a seconda della temperatura ambientale
Resa teorica a 1 mm di spessore	0,71 mq/kg
Consumo a 1 mm di spessore	1,4 Kg/mq
Sovraverniciabile dopo	ca 48 ore con temperatura ambientale di 20°C
Peso specifico della polvere	1,4 Kg/Lt
Adesione su cls dopo 28 gg	0,643 Mpa
Adesione supporto EPS	0,213 Mpa
Resistenza a trazione	0,61 Mpa
Modulo di elasticità statica	563 Mpa
Massa volumica apparente a indurimento avvenuto (come rasante)	1308 Kg/m ³

STOCCAGGIO E SICUREZZA

Rasacolor Isocolor[®] si conserva almeno 12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto e a temperature comprese tra 5 e 30°C.

Il prodotto è destinato all'uso professionale. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

IMPORTANTE

Questo prodotto è formulato per essere usato come nell'applicazione sopraindicata. L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto compromette il risultato finale della superficie.

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti.

E' indispensabile che vengano consultate anche le schede tecniche e di sicurezza degli altri prodotti menzionati nella presente scheda tecnica.

Prodotto destinato all'uso professionale.